Ficha técnica

Versión 2015.1

# POLICEMENTO ZRG

## COMPUESTO LÍQUIDO PARA EL GALVANIZADO EN FRÍO

**POLICEMENTO ZRG** es una pintura de caucho clorado acrílico, con alto contenido de cinc metálico, lista para usar. Color gris.

### Ventajas

Sistema monocomponente, de fácil y rápida aplicación.
Excelente protección de estructuras metálicas, galvanizadas y zincadas.
Muy buena resistencia a atmósferas sumamente húmedas y salitrosas.

### Usos básicos

Protección y anticorrosivo de estructuras de acero y de acero galvanizado a la intemperie, en ambientes húmedos o en contacto permanente o frecuente con agua.

### Consumo

Su consumo es de 0,320 Kg/m² para 60 micrones de película seca.

### Presentación

**POLICEMENTO ZRG** se comercializa en latas de 2 Kg.

### Almacenaje

Bajo techo, lejos de fuente de calor o llama. Inflamable.
Vida útil: 6 meses en envase cerrado en origen.

### Aplicación

**POLICEMENTO ZRG** se aplica con pincel o rodillo sobre la superficie limpia, libre de gratitud.
Mezclar bien el producto antes de comenzar la aplicación y también durante la misma, ya que el pigmento metálico es pesado.
De ser necesario, adelgazar con el **DILUYENTE Nº 2** para facilitar la colocación.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires
T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2015.1

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Densidad: | 2,6 Kg/L |
| Tiempo de secado al tacto: | 30 min |
| Tiempo de secado duro: | 12 hs |
| Zinc, referido a los no volátiles: | 90% |
| Materias no volátiles : | 84% |
| Adhesividad: | 100% |
| Aplicabilidad: | Buena |
| Aspecto de la superficie pintada: | Bueno |
| Espesor de película seca para 0,125 L/m$^2$: | 60 um |

## Nota:

Ante cualquier inquietud, por favor comuníquese con nuestro Departamento Técnico para lograr una óptima utilización del producto.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires
T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar