

Ficha técnica

Versión 2022.1

POLICEMENTO



POLICEMENTOSIL A PLUS

IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES BASADO EN SILICONAS EN VEHÍCULO ACUOSO

POLICEMENTOSIL A PLUS es un agente líquido incoloro para impermeabilizar superficies, base agua. Está formulado en base a emulsión de siliconas de última generación y alta performance. No contiene solventes volátiles.

Ventajas

- Alta penetrabilidad y durabilidad. Brinda un excelente efecto gota, su acción actúa en profundidad entre 2 y 5 mm.
- Resiste a los álcalis del cemento y a la cal, impide la aparición de manchas blancas.
- No forma película, es un impregnante.
- Impide que el agua de lluvia, rocío o salpicaduras sea absorbida por el sustrato.
- No permite la adherencia de hollín, ni la formación de musgo ni hongos.
- Reduce las eflorescencias salinas y la fisuración capilar.
- Permite la evaporación de la humedad remanente en la mampostería.
- Amigable con el medio ambiente. No contiene solventes volátiles.

Presentación

En tambores de 200 litros, bidones de 10 y 5 litros.

Usos básicos

POLICEMENTOSIL A PLUS es utilizado para impermeabilizar y proteger:

- Superficies verticales de hormigón.
- Revoques a la cal (fino o bolseado).
- Revestimientos salpicados y texturados.
- Mármol, lajas y piedras de todo tipo.
- Ladrillos y bloques.

Almacenaje

En fresco, a la sombra, en recipiente tapado. Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen.

Consumo

Depende ampliamente de la absorción de la superficie y del método de aplicación. Considérese 0,125 litros por m² para las superficies lisas, y 0,250 litros por m² para las más porosas.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar

Ficha técnica

Versión 2022.1



Aplicación

Se aplica sin diluir con pincel o pinceleta.

Se aplica una sola mano abundante, saturando la superficie, aunque evitando el chorreado. La superficie a tratar debe estar firme, sana, sin polvo y libre de pinturas sintéticas o barnices. El tratamiento con siliconas no corrige defectos tales como las rajaduras o fisuras anchas, las que deberían ser reparadas adecuadamente.

En el caso de revoques muy pobres, conviene realizar una cosmética a base de cemento a fin de disminuir la excesiva porosidad, previo al tratamiento impermeabilizante.

Cuando se limpien hormigón o revoques con ácido muriático, se debe enjuagar abundantemente con agua antes de aplicar **POLICEMENTOSIL A PLUS**, pues el ácido afecta a las siliconas.

Proteger plantas y césped cuando se esté aplicando **POLICEMENTOSIL A PLUS**.

Proteger también los vidrios de las aberturas debido a la gran adherencia que sobre ellos tienen las siliconas.

Información al consumidor

No se deben aplicar pinturas, revestimientos o enlucidos sobre superficies tratadas con **POLICEMENTOSIL A PLUS**, pues habrá mala adherencia. En el caso de juntas, éstas deberán sellarse antes del tratamiento.

No someter a bajas temperaturas ya que podría cristalizar la silicona, si así ocurriere calentar y agitar.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Sáenz Valiente 1641/47 b1640gng - Martínez - Buenos Aires

T.: +5411 4717-6996 e-mail: policemento@policemento.com.ar web: www.policemento.com.ar